

## Opis techniczny oraz wymagania jakościowe

Wersja	1	Data wprowadzenia: 2015-02-13
--------	---	-------------------------------

Fryza sosnowa - klasa 2		
Klasa	2	
Drewno lite	tak	
Drewno lite-mikrowczepy	tak	
Płyta klejona	tak	
Przednia/Tyłna lamela lita (P/T)		
Wymiary brutto [mm]	długość	+/- 0,1
	szerokość	+/- 0,1
	wysokość	+/- 0,1
Pęcherz żywiczny (strona Prawa/Lewa P/L)	nie dopuszczalne	
Słój styczny (flader), deska boczna	Maksymalnie 1/3 powierzchni	
Rdzenie (P/L)	Powierzchnia A: maksymalnie 150 mm długości Powierzchnia B: maksymalnie 250 mm długości	
Drewno zażywiczone	nie dopuszczalne	
Zdrowe sęki do 1/3 szerokości (P/L)	dopuszczone	
Sęki ołówkowe	dopuszczone o średnicy maksymalnej 7 mm	
Czarne zrosnięte sęki na krawędzi (P/L)	nie dopuszczalne	
Czarne zrosnięte sęki do 1/3 szerokości (P/L)	Powierzchnia A: dopuszczone czarne zrosnięte sęki o maksymalnej średnicy 15 mm w ilości maksymalnie 6 szt/m <sup>2</sup> Powierzchnia B: dopuszczone czarne zrosnięte sęki o maksymalnej średnicy 20 mm w ilości maksymalnie 6 szt/m <sup>2</sup>	
Pęknięcia w sękach	dopuszczone, naprawione szpachlą dobraną kolorystycznie	
Dziury po sękach, dziury w sękach (P/L)	nie dopuszczalne	
Sinizna	nie dopuszczona	
Przebarwienia (P/L)	dopuszczone niewielkie różnice kolorystyczne	
Widoczne spoiny klejowe	nie	
Fleki gałęziowe, zwykłe, łódki	nie	
Naprawy	szpachlowanie	
Wykończenie powierzchni		
Dodatkowe wymagania	minimalna długość lameli 250 mm, typ mikrowczepu określony w specyfikacji elementu, w przypadku płyty klejonej szerokość lameli 30-55 mm, wszystkie lamele powinny mieć taką samą szerokość	