

## Opis techniczny oraz wymagania jakościowe

Wersja	1	Data wprowadzenia: 2015-02-13
--------	---	-------------------------------

Drażek sosnowy		
Klasa	1	
Drewno lite	tak	
Drewno lite-mikrowczepy	tak	
Płyta klejona	-	
Przednia/Tyłna lamela lita (P/T)	-	
Wymiary brutto [mm]	długość	1620, 2020, 2120, 2420 +/- 1
	średnica	Ø19, Ø24, Ø28, Ø30, Ø35 +/- 0,3
Pęcherz żywiczny (strona Prawa/Lewa P/L)	nie dopuszczalne	
Słój styczny (flader), deska boczna	dopuszczalny	
Rdzenie (P/L)	nie dopuszczalne	
Drewno zażywiczone	nie dopuszczalne	
Zdrowe sęki do 1/3 szerokości (P/L)	nie dopuszczalne	
Sęki ołówkowe	dopuszczalne	
Czarne zrośnięte sęki na krawędzi (P/L)	nie dopuszczalne	
Czarne zrośnięte sęki do 1/3 szerokości (P/L)	nie dopuszczalne	
Pęknięcia w sękach	dopuszczalne, naprawione szpachlą	
Dziury po sękach, dziury w sękach (P/L)	nie dopuszczalne	
Sinizna	nie dopuszczalne	
Przebarwienia (P/L)	dopuszczalna w zależności od przeznaczenia	
Widoczne spoiny klejowe	nie dopuszczalne	
Fleki gałęziowe, zwykłe, łódki	-	
Naprawy	szpachla	
Wykończenie powierzchni	szlifowanie papierem ściernym P180	
Dodatkowe wymagania	nie dozwolone wyrwania i ubytki, nie dozwolona chropowata, nierównomierna powierzchnia, dopuszczona krzywizna jednostronna o maksymalnej strzałce ugięcia 2 mm/m wilgotność materiału 8-12%	