

Opis techniczny oraz wymagania jakościowe

Wersja	1	Data wprowadzenia: 2015-02-13
--------	---	-------------------------------

fryza bukowa 190x68x68			
Numer KTM			
Klasa	1		
Drewno lite	tak		
Drewno lite-mikrowcześnie	nie		
Płyta klejona	nie		
Przednia/Tylna lamela lita (P/T)	nie		
Wymiary brutto [mm]	długość	190	+/- 0,1
	szerokość	68	+/- 0,1
	wysokość	68	+/- 0,1
Pęcherz żywiczny (strona Prawa/Lewa P/L)	-		
Słój styczny (flader), deska boczna	tak		
Rdzenie (P/L)	nie dopuszczalne		
Drewno zażywiczone	-		
Zdrowe sęki do 1/3 szerokości (P/L)	sęki o średnicy do 6 mm, występujące pojedynczo; na krawędziach - nie dopuszczalne		
Sęki ołówkowe	tak		
Czarne zrośnięte sęki na krawędzi (P/L)	nie dopuszczalne		
Czarne zrośnięte sęki do 1/3 szerokości (P/L)	nie dopuszczalne		
Pęknięcia w sękach	nie dopuszczalne		
Dziury po sękach, dziury w sękach (P/L)	nie dopuszczalne		
Sinizna	nie		
Przebarwienia (P/L)	plamy po pleśni - nie dopuszczalne; fałszywa twardziel w postaci pasm o szerokości i grubości do 1/5 szerokości i grubości sztuki występująca max. w 20% sztuk w partii; zaparzenie - nie dopuszczalne; zaciągi słoneczne dopuszczalne słabo zabarwione o łącznej długości nie przekraczającej dwukrotnej szerokości sztuki		
Widoczne spoiny klejowe	nie		
Fleki gałęziowe, zwykłe, łódki	nie		
Naprawy	szpachlowanie		
Wykończenie powierzchni			
Dodatkowe wymagania	pęknięcia nie przechadzące, na płaszczyźnie i bokach dopuszczalne do 1/10 grubości sztuki i o łącznej długości do 1/20 długości sztuki; pęknięcia przechadzące na płaszczyznach i bokach - nie dopuszczalne; pęknięcia okrężne i łukowe - nie dopuszczalne; zawoje - nie dopuszczalne		