

Opis techniczny oraz wymagania jakościowe

Wersja	1	Data wprowadzenia: 2015-01-14
--------	---	-------------------------------

fryza brzoza 190x65x65		
Numer KTM		
Klasa	2	
Drewno lite	tak	
Drewno lite-mikrowczepny	nie	
Płyta klejona	nie	
Przednia/Tyłna lamela lita (P/T)	nie	
Wymiary brutto [mm]	długość	190 +/- 0,1
	szerokość	65 +/- 0,1
	wysokość	65 +/- 0,1
Pęcherz żywiczny (strona Prawa/Lewa P/L)	-	
Słój styczny (flader), deska boczna	tak	
Rdzenie (P/L)	nie dopuszczalne	
Drewno zażywiczone	-	
Zdrowe sęki do 1/3 szerokości (P/L)	sęki o średnicy do 10 mm, występujące pojedynczo; na krawędziach - nie dopuszczalne	
Sęki ołówkowe	tak	
Czarne zrośnięte sęki na krawędzi (P/L)	w ogólnej liczbie sęków zdrowych dopuszczalne nieliczne o rozmiarach jak sęki zdrowe; na krawędziach - nie dopuszczalne	
Czarne zrośnięte sęki do 1/3 szerokości (P/L)	nie dopuszczalne	
Pęknięcia w sękach	nie dopuszczalne	
Dziury po sękach, dziury w sękach (P/L)	nie dopuszczalne	
Sinizna	nie	
Przebarwienia (P/L)	plamy po pleśni - dopuszczalne głębokości do 2 mm nie przekraczające 10% powierzchni płaszczyzny; zaparzenie - dopuszczalne pokrywające nie więcej niż 10% powierzchni płaszczyzny sztuki; zaciągi słoneczne - dopuszczalne	
Widoczne spoiny klejowe	nie	
Fleki gałęziowe, zwykłe, łódki	nie	
Naprawy	szpachlowanie	
Wykończenie powierzchni		
Dodatkowe wymagania	pęknięcia nie przechadzące, na płaszczyźnie i bokach dopuszczalne do 1/5 grubości sztuki i o łącznej długości do 1/10 długości sztuki; pęknięcia przechadzące na płaszczyznach i bokach - nie dopuszczalne; pęknięcia okrężne i łukowe - nie dopuszczalne; zawoje - dopuszczalne jednostronne	